



VivaxCoat®-LT/-MT/-HT

Pregătire

1. Pregătire suprafață



Pe suprafață nu trebuie să existe praf, gheață, îngheț sau orice alte particule libere. Îndepărtați rugină cu o perie metalică.

2. Aplicare grund



Aplicați un strat subțire de **Grund DENSO®** cu mâna sau cu un cuțit pe suprafața de oțel și izolația adiacentă. În cazul aplicării pe o suprafață umedă, apăsați ferm Grundul **DENSO®** pentru a îndepărta umiditatea de pe suprafață. Consum de material: în medie 500 g/m²

3. Aplicare bandă de protecție anti-corozivă



Aplicați **Banda DENSO®** pe țeava în spirală cu 50% din acoperire și fără cute. Neteziți **Banda DENSO®** cu mâna și apăsați ferm.

Bandă de protecție mecanică DENSOLEN®

4. Aplicare bandă de protecție DENSOLEN®



Aplicați banda de protecție mecanică **DENSOLEN®-AS50 (VivaxCoat®-LT/-MT)** sau **DENSOLEN®-ET100 (VivaxCoat®-HT)** deasupra benzii anticorozive, cu o rată de acoperire de 50% (1x50% din acoperire pentru clasa HR). Banda de protecție mecanică trebuie să acopere în întregime banda de protecție anticorozivă și să depășească cel puțin 5 cm. Pentru o implementare eficientă, se recomandă utilizarea unui derulator **DENSOMAT®**.

5. Test porozitate electrică



După aplicarea benzii **DENSOLEN®** este posibil să se efectueze un test cu ajutorul unui controler electric de porozitate, prevăzut standard. Se recomandă utilizarea electrozilor spiralăți sau a cauciucului.

Produs	Diametru nominal	Lățime rolă recomandată (mm)	Temperatură produs °C	Temperatură suprafață °C	Temperatură mediu °C	Condiții de depozitare °C
Grund DENSO®-AQ			-10 până la +50	-10 până la +50	-30 până la +50	uscat ≤ +40
Grund DENSO®-AQ HT			+5 până la +50	-10 până la +100	-30 până la +50	uscat ≤ +40
Bandă DENSO® LT	≤ DN 200	50	-10 până la +30	-10 până la +50	-30 până la +50	uscat ≤ +30
	DN 200-DN 400	100				
	> DN 400	150				
Bandă DENSO® MT	≤ DN 200	50	-10 până la +50	-10 până la +50	-30 până la +50	uscat ≤ +40
	DN 200-DN 400	100				
	> DN 400	150				
Bandă DENSO® HT	≤ DN 200	50	+5 până la +50	-10 până la +100	-30 până la +50	uscat ≤ +40
	DN 200-DN 400	100				
	> DN 400	150				
DENSOLEN®-AS50 DENSOLEN®-ET100	< DN 65	30	-10 până la +50	-10 până la +50	-30 până la +50	uscat ≤ +50
	≤ DN 200	50				
	> DN 200	100				
Alte materiale	Perie metalică, mănuși, cuțit.					
Securitatea muncii și protecția mediului	Toate etapele implementării ar trebui efectuate cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție, precum pantofi de siguranță, căști, ochelari de protecție și mănuși care respectă reglementările aplicabile de sănătate și siguranță.					

DENSO GmbH

Felderstraße 24|51371 Leverkusen | Germania Tel.:
+49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Informațiile noastre despre produse, recomandările pentru aplicări și alte publicații tipărite oferă cele mai bune sfaturi și indică nivelul nostru de cunoștințe la momentul tipării. Prin urmare, nu se asumă nicio răspundere pentru sfaturi incorecte sau pentru lipsa acestora. Utilizatorul este obligat să verifice adecvarea și posibilitatea aplicării pentru scopul propus. Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile denumite sunt mărci comerciale ale DENSO, cel puțin înregistrate în Germania, care sunt protejate de lege. Doar termenii și condițiile noastre generale de vânzare, pe care le veți găsi pe site-ul web

www.denso-group.com, se aplică, e o traducere a informațiilor produsului. În cazul oricărei discrepanțe sau a oricărei dispute apărute cu înțelegere, textul german al informațiilor despre produsul german respectiv, care este disponibil pe www.denso-group.com, prevalează. Relația juridică va fi guvernată de legea germană.

03.2021